

# Lumipaint 600

ficha técnica

v2 - 090118

<b>P</b> roducto	Pintura cloro-caucho
<b>U</b> so	Revestimiento de suelos de hormigón y cemento

## Descripción

**LUMIPAINT 600** es una pintura a base de caucho clorado, que seca rápidamente por simple evaporación de disolventes. Es resistente a la abrasión y los aceites minerales. No debe usarse en contacto con disolventes aromáticos.

## Aplicación

**LUMIPAINT 600** es un producto recomendado para el pintado de superficies horizontales de hormigón y de cemento.

## Datos técnicos

<b>Peso específico</b>	1'22 ± 0'01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Contenido en sólidos</b>	40 %
<b>Acabado</b>	Semibrillante
<b>Ligante</b>	Resina de caucho clorado
<b>Secado al tacto</b>	3 horas a 20° C
<b>Color</b>	Rojo, verde, gris y blanco
<b>Intervalo repintado</b>	Mínimo: 3 horas a 20° C / Máximo: no tiene

## Rendimiento

Su rendimiento es de **7 m<sup>2</sup> /Kg** de producto, según soporte y absorción.

## Modo de empleo

### Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 10 - 30° C, sin viento excesivo.

La temperatura del soporte debe estar entre 5 -25° C.

### Aplicación

# Lumipaint 600

ficha técnica

v2 - 090118

Limpiar la superficie de polvo, grasas, aceites y restos de otras pinturas; dejar secar antes de aplicar el producto. En caso de superficies muy lisas o cuando existan lechadas, fratar previamente con medios mecánicos o un chorro de arena.

Aplicar la pintura diluida con disolvente clorocaucho, mediante brocha o rodillo, en función del nivel de porosidad del soporte.

## Limpieza

Limpiar el pulverizador con disolvente (Xileno o Tolueno) inmediatamente después de cada aplicación.

**\*nota:** Para soportes húmedos y/o en contacto directo sobre el terreno sin barrera de vapor, sería conveniente aplicar LUMIPAINT 307 PLUS.

Las resinas epoxi aplicadas al exterior amarillean por lo que se recomienda protegerlas con LUMIPAINT 630.

## Presentación

Se presenta en envases de 25 Kg.

## Almacenaje y Conservación

Aproximadamente 12 meses, en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

## Medidas de seguridad

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad e higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de datos de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás regulaciones reglamentarias. En países fuera de la Unión Europea, igualmente corresponde a cada país el cumplimiento con la legislación respectiva acerca del embalaje, etiquetado y el transporte.

## Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de

# Lumipaint 600

ficha técnica

v2 - 090118

nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

## Nota legal

---

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, OXIMAR 1800, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, OXIMAR 1800, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en [www.oximar.com](http://www.oximar.com).