

Lumicret SR

ficha técnica

v3 - 250719

P roducto	Mortero polivalente de unión, reparación y cubrición.
U so	Reparar, rehacer, cubrir y adherir sobre cualquier soporte.

Descripción

LUMICRET SR, mortero polivalente de extremada adherencia, resistente a la humedad, que puede ser aplicado sin retracciones y fisuraciones. Ideal para recubrir azulejos que posteriormente vayan a recibir cualquier otro acabado, tanto en exterior como en interior.

LUMICRET SR, nos permite reparar y unir elementos constructivos como cornisas, balcones, elementos decorativos, etc.

Aplicación

LUMICRET SR, es un producto adecuado para:

- Enfoscado de azulejos.
- Renovación y reparación de elementos arquitectónicos.
- Adhesivo de materiales de distinta naturaleza.

Datos técnicos

Espesor capa	Cualquier espesor.
Rendimiento	1 kg/m ² /mm
Vida mortero	30' a 20° C
Color	Blanco
ratio mezcla	25 kg Lumicret SR + 10 lts Agua
Puesta en servicio	2-4 horas mm a 20° C

Rendimiento

Su rendimiento es de 1 kg/m²/mm.

Lumicret SR

ficha técnica

v3 - 250719

Modo de empleo

Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 5 -30° C, sin viento excesivo.

La temperatura del soporte debe estar entre 5 -25° C.

Aplicación

Los soportes deberán estar limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos de pintura y partes sueltas o mal adheridas. Se procederá al amasado de los dos componentes con una ratio de:

25 kg. MORTERO + 10 lts. AGUA

Se vierte el AGUA en un recipiente limpio y mezclando mediante agitador de bajas revoluciones se añade el mortero hasta conseguir un producto fluido y sin grumos.

Aplicar mediante llana o espátula

Limpieza

Limpia la herramienta con agua inmediatamente después de cada aplicación.

***nota:** Para soportes húmedos y/o en contacto directo sobre el terreno sin barrera de vapor, sería conveniente aplicar LUMIPAIN 307 PLUS.

Presentación

Se presenta en sacos de 15 Kg.

Almacenaje y Conservación

Aproximadamente 12 meses, en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Medidas de seguridad

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad e higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de datos de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás regulaciones reglamentarias. Los productos no están clasificados como mercancía peligrosa bajo las Directivas y Acuerdos. En países fuera de la Unión Europea, igualmente corresponde a cada país el cumplimiento con la legislación respectiva acerca del embalaje, etiquetado y el transporte.

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, OXIMAR 1800, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, OXIMAR 1800, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en www.oximar.com.