

# Pavitron CM 10

ficha técnica

v3 - 250719

<b>P</b> roducto	<b>Mortero cosmético para reparaciones superficiales de capa ultra fina</b>
<b>U</b> so	<b>Reparación para superficies decorativas.</b>

## Descripción

**PAVITRON CM10** es un mortero monocomponente a base de cemento, áridos finos y aditivos, que se aplica en capa ultra fina. Indicado para reparaciones/renovaciones superficiales, donde se requiere unificación de acabado con aspecto natural y acabado antideslizante.

Características principales:

- Gran adherencia sin necesidad de imprimaciones.
- Resistente a la intemperie.
- No fisura.
- Capas entre 0,25 y 1 mm
- Rápida aplicación.

## Aplicación

**PAVITRON CM10** es un producto adecuado para:

- Renovación de pavimentos impresos y paramentos verticales.
- Acabados antideslizantes.

## Datos técnicos

<b>Espesor capa</b>	0,25 a 1 mm
<b>Rendimiento</b>	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Acabado</b>	Antideslizante
<b>Secado al tacto</b>	4-5 horas 20° C
<b>Color</b>	Gris/Blanco, cualquier color gama 100
<b>ratio mezcla (Volumen)</b>	1,5 Partes de mortero + 1 Parte de agua
<b>Curado Total</b>	1 semana a 20° C

# Pavitron CM 10

---

## ficha técnica

v3 - 250719

Intervalo pintado	Mínimo 24 horas a 20 ° C
Intervalo capa	Mínimo 2 horas a 20 ° C

## Rendimiento

---

Su rendimiento es de **1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm**.

## Modo de empleo

---

### Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 5 -30° C, sin viento excesivo.

La temperatura del soporte debe estar entre 5 -25° C.

**ESTE PRODUCTO DEBERA PROTEGERSE O BARNIZARSE CON CUALQUIERA DE NUESTROS ACABADOS EN BASE ACUOSA (NUNCA BASE DISOLVENTE)**

### Aplicación

Los soportes deberán estar limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos de pintura y partes sueltas o mal adheridas. Dejar secar antes de aplicar el producto.

Se procederá al amasado de los dos componentes con una ratio de:

1,5 PARTES MORTERO + 1 PARTE DE AGUA

Se vierte el AGUA en un recipiente limpio y mezclando mediante agitador de bajas revoluciones se añade el mortero hasta conseguir un producto fluido y sin grumos.

Podremos pigmentar nuestro **PAVITRON CM10**, incorporando PREVIAMENTE cualquiera de nuestros colores HIDROPAST al AGUA con una ratio de 8 lts + 1 ENVASE HIDROPAST.

Aplicar mediante pistola de pintar por gravedad o pistola de proyección de corcho o gotelé según consistencia.

Puede obtenerse la consistencia deseada variando la proporción de mezcla, las cuales también podrían variar según las condiciones ambientales.

Si durante la aplicación la mezcla se espesara, bastará con reagitar la mezcla sin necesidad de añadir AGUA.

### Limpieza

Limpiar el pulverizador con disolvente (Xileno o Tolueno) inmediatamente después de cada aplicación.

## Presentación

---

Se presenta en sacos de 15 Kg.

## Almacenaje y Conservación

---

Aproximadamente 12 meses, en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

## Medidas de seguridad

---

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad e higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de datos de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás regulaciones reglamentarias. Los productos no están clasificados como mercancía peligrosa bajo las Directivas y Acuerdos. En países fuera de la Unión Europea, igualmente corresponde a cada país el cumplimiento con la legislación respectiva acerca del embalaje, etiquetado y el transporte.

## Nota técnica

---

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

## Nota legal

---

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, OXIMAR 1800, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto

# Pavitron CM 10

---

**ficha técnica**

**v3 - 250719**

en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, OXIMAR 1800, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en [www.oximar.com](http://www.oximar.com).