

# Curexol H-70

ficha técnica

v3 - 291019

<b>P</b> roducto	Barniz protector
<b>U</b> so	Protección de superficies en exteriores

## Descripción

**CUREXOL H70** es una resina acrílica estirénica especial en dispersión acuosa de muy baja absorción de agua y alta transpirabilidad. Es resistente a los álcalis, presenta gran flexibilidad, durabilidad exterior y posee una excelente formación de film.

En productos de hormigón coloreados, homogeneiza y realza el color.

## Aplicación

**CUREXOL H70**, está especialmente recomendado para la protección de superficies de hormigón, piedra artificial y prefabricados, preservando su textura original.

## Datos técnicos

Peso específico a 20°C	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad Brookfield RVT a 23° (·# 5/20 rpm):	5000-9000 mPa · s
Aspecto	Líquido lechoso
pH	7,5-9,0
Temp. mín. formación film	0°C
Sistema emulsionante	aniónico
Estabilidad a heladas	buena
Estabilidad mecánica	excelente

## Rendimiento

Su rendimiento es de **8-12 m<sup>2</sup>/L** de producto, según rugosidad y absorción del soporte.

## Modo de empleo

### Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 0 - 30° C, sin viento excesivo.

# Curexol H-70

ficha técnica

v3 - 291019

La temperatura del soporte debe estar entre 5 - 25° C.

Dependiendo de la temperatura ambiente, CUREXOL H70 será transitable a las 24h para tránsito peatonal y entre 48/72h para vehículos.

## Preparación del soporte

El soporte debe estar seco, exento de polvo y restos de grasas, aceites y otros agentes.

## Aplicación

Aplicar **CUREXOL H70** mediante pulverizador, a una distancia de 30 ó 40 cm. de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor.

## Limpieza

Limpiar el pulverizador con agua tras cada aplicación.

## Presentación

Se presenta en envases de 25 L.

## Almacenaje y Conservación

Aproximadamente 6 meses. No almacenar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C.

## Medidas de seguridad

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad e higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de datos de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás regulaciones reglamentarias. Los productos no están clasificados como mercancía peligrosa bajo las Directivas y Acuerdos. En países fuera de la Unión Europea, igualmente corresponde a cada país el cumplimiento con la legislación respectiva acerca del embalaje, etiquetado y el transporte.

## Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de

# Curexol H-70

ficha técnica

v3 - 291019

nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

## Nota legal

---

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, OXIMAR 1800, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, OXIMAR 1800, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en [www.oximar.com](http://www.oximar.com).